



## **POLIBLACK XXP**

Quando il vostro oggetto ha un grado del dettaglio a dir poco “esagerato”.

Quando il negativo in gomma ha rilevato immagini intricatissime e complicate.

Quando la vostra replica deve essere “assolutamente fine e perfetta”.

E’ arrivato il momento di usare Poliblack Xxp.

Questo prodotto, appartenente alla famiglia Poliblack, è in assoluto il più liquido, il più puro, quello senza alcuna carica, neanche minima.

Fluidissimo, Poliblack Xxp arriva dove altre resine si fermano; riesce a penetrare in negativi stretti e piccolissimi, rilevando sempre immagini perfette, dettagliate.

La replica ottenuta è resistente, leggera, successivamente lavorabile con vari attrezzi.

Grazie alla sua fluidità, anche utilizzato a pennello ed a spugna in stampi di gomma Silwa per creare “pellicole” dettagliatissime da riempire poi con Idropol Xp 220 per ottenere oggetti resistenti, dettagliati e leggerissimi.

Il composto si ottiene unendo ad ogni 100 gr. del componente A, 100 gr. del componente B.

Se necessario è possibile precolorare Poliblack Xxp utilizzando i pigmenti Color In.

La miscela andrà eseguita con grande cura, per circa 1 minuto.

Poliblack Xxp dovrà subito essere versato o pennellato (o Flottato) all’interno dei negativi in gomma.

Raggiunge il suo “gel” dopo circa 4 minuti.

La replica piena potrà essere estratta dopo 35 minuti dalla colata.

Se utilizzato a pennello od a flottage, potrà essere “farcito” con Idropol già dopo soli 10 minuti dall’applicazione.

E’ un prodotto veramente incredibile, modificabile sotto l’azione del calore del phon da sverniciatura (come tutti i Poliblack), lavorabile con strumenti ed attrezzi, sovraverniciabile con smalti ed acrilici.

## **Caratteristiche**

Bicomponente

Liquido, fluidissimo

Altamente scorrevole

Colore: Bianco

Precolorabile con Color In

Rapporto:

100 gr. Comp. A + 100 gr. Comp. B

Tempo di miscela: ca. 1 minuto

Tempo di colata: ca. 2 - 3 minuti

Tempo di gel: dopo 4 - 5 minuti

Catalizzazione: dopo 35 minuti.

Pelle farcibile dopo: 10 minuti

Duro

Leggero

Resistente a colpi e cadute

Lavorabile con attrezzi

Sovraverniciabile.

## **Istruzioni**

Mescolare sia il componente A che B

Prelevare le quantità richieste.

Tappare immediatamente i contenitori.

Pesare esattamente.

Evitare dosi superiori ad 1 Kg. per volta.

Ad ogni 100 gr. A, aggiungere 100 gr. B

Miscelare con molta cura per circa 1 minuto.

Versare in stampo di gomma o pennellare o flottare.

Versare eventuale prodotto da riempimento (Idropol Xp 220 o Idropol 550) dopo 10 minuti dall'applicazione.

Estrarre la replica dopo circa 35 - 40 minuti.

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione

## Foto

