



BAQUELITE

Vi ricordate i telefoni di una volta? Quelli neri, cicciosi degli anni '40 e '50? E le manopole delle radio a valvole? Ed i primi dischi della "voce del padrone" ? E i pomelli ed i manici di tutte le pentole, padelle e dei veri primi ferri da stiro?

Ebbene abbiamo ricreato l'aspetto di quella resina, abbiamo ridato vita ad un prodotto che esisteva tanti anni fa e che a quel tempo era insostituibile (la "plastica" è al confronto giovanissima), abbiamo simulato in modo semplicemente " identico " la cara, vecchia bachelite.

Baquelite è un prodotto da colata, con il quale potrete ottenere repliche rigide e durissime, da stampi in gomma Silwa.

Baquelite viene fabbricata da Flockcart nel rispetto dei colori originali degli anni '50: Nero, Marrone Bruciato, Bianco Avorio, Verde Scuro ed un bellissimo Sabbia.

Il prodotto fluido e colabilissimo si ottiene dalla miscela di 100 gr. del componente A con 100 gr. del componente B. Un tempo sufficientemente lungo di lavorabilità (ca. 6 minuti) vi consentirà di ottenere repliche perfette ad altissima lettura del particolare da stampi in gomma Silwa.

Potrete estrarre oggetti totalmente neri, perfettamente lucidi o totalmente opachi e satinati (a seconda che il vostro originale era lucido od opaco) già dopo soli 50 minuti dalla colata (ricordate che forti masse di prodotto versato in unica soluzione possono ridurre sia i tempi di lavorabilità che quelli di estrazione dagli stampi).

Baquelite è, una volta perfettamente indurita, successivamente lavorabile utilizzando trapani, frese ed abrasivi (se ad esempio volete ricreare le guancette del manico di un coltello, dovrete poi necessariamente forarle per agganciarle con vitine alla lama).

Baquelite si presta perfettamente all'ottenimento di bassorilievi ed oggettistica monocromatica per arredamento.

Caratteristiche

Bicomponente

Rapporto:

100 gr. A + 100 gr. B

Tempo di miscela ca.30 secondi

Tempo di colata ca. 6 minuti

Estrazione dagli stampi:dopo 50 minuti

Alta definizione dell'immagine

Colabile in stampi di gomma Silwa

Precolorato

Colori Disponibili:

Nero-Marrone Bruciato-Bianco Avorio-Verde Scuro- Sabbia

Istruzioni

Prima dell'uso mescolare sino al fondo i due componenti separatamente con due differenti palette.

Prelevare e Pesare esattamente le parti occorrenti.

Ad ogni 100 gr. del componente A, aggiungere 100 gr. del componente B.

Miscelare con cura per circa 20 - 30 secondi

Non utilizzare trapani miscelatori

Versare, subito dopo la miscela, in stampo di gomma Silwa.

Estrarre la replica dopo 50 minuti.

Durante la lavorazione usare guanti ed occhiali protettivi.

Lavorare in ambienti ben illuminati ed aerati.

Foto

