



X-SOFLEX

X-SoFlex è una schiuma a forte espansione, morbidissima e leggera.

X-SoFlex è il prodotto più morbido e “carnoso” della nostra produzione.

E' indicata sia per la realizzazione di tappeti materici perfettamente arrotolabili, sia per l'ottenimento di protesi morbidissime, leggere, dai bordi sottili (maschere facciali, costumi da indossare, ecc...).

X-SoFlex nasce dalla cinquantennale esperienza Flockcart nei prodotti da replica; è incredibilmente soffice e leggera.

Questo particolarissimo prodotto si ottiene dall'unione di 100 gr. del componente A (che mescolerete a fondo e con cura prima di ogni singolo prelievo) con 53 gr. del componente B. Dopo una accurata miscela, il composto ottenuto (ancora nella fase liquida) deve essere versato su tela da scena, su tessuti e stoffe e, prima che inizi la fase espansiva, verrà spatolato qua e là.

Trascinato dalle spatole metalliche, X-SoFlex inizierà ad espandere in modo del tutto irregolare (espanderà di più dove il deposito di prodotto sarà maggiore) creando automaticamente rilievi e depressioni perfettamente visibili e godibilissimi. X-SoFlex si salderà perfettamente ed inscindibilmente al tessuto sottostante creando un tutt'uno. La reazione espansiva si completa in poco tempo e già dopo solo 25 minuti potremo utilizzare il manufatto ottenuto.

La superficie realizzata sarà mossa e vibrante, silenziosissima, e potrà essere calpestata e successivamente arrotolata.

X-SoFlex può essere anche versato in stampi realizzati con le nostre gomme Silwa. In questo caso, il nostro prodotto offrirà oltre ad un sorprendente morbidezza e leggerezza, anche una notevole (per una schiuma) elasticità ed una perfetta lettura delle pareti interne dello stampo. L'ottimo grado di definizione dell'immagine e la pelle compatta sono in grado di leggere perfettamente rilievi e particolari anche delicatissimi.

X-SoFlex è precolorabile con i nostri pigmenti Color In (dispersi nel componente A sino al max del 2% in peso) in qualsiasi colore.

La sovraverniciatura o la decorazione potranno essere effettuate utilizzando acrilici morbidi e flessibili.

Caratteristiche

Bicomponente ad espansione

Rapporto di espansione: 1 / 12 Volte

Morbidissimo

Effetto memoria

Precolorabile con Color In

Colabile in stampi di gomma Silwa

Colabile su tele e tappeti da scena

Rapporto:

100 gr. Comp. A + 53 gr. Comp. B

Tempo di miscela: da 10 a 20 sec.

Tempo di colata: circa 60 sec.

Tempo di catalisi: ca. 25 min.

Istruzioni

Mescolare a fondo sia il componente A che il componente B.

Prelevare la quantità necessaria e ritappare subito i contenitori.

Ad ogni 100 gr. di A, aggiungere 53 gr. di B.

Mescolare con vigore ed energia per circa 10 - 20 secondi.

Versare subito il composto ottenuto ancora nella fase liquida.

Attendere 25 minuti prima di toccare, estrarre la replica ottenuta.

Durante la fase applicativa usare guanti, occhiali e maschere protettive.

Foto

