



IDROPOL EXPHOAM 235

Idropol Expfoam 235 è un prodotto molto leggero, ad espansione in grado di aumentare di ben 12 volte il volume versato.

Morbido, compatto ed autoportante, con Idropol Expfoam 235 si realizzano fantastiche repliche sia da stampi rigidi in Microcalk o in Diaspro Calk che in negativi flessibili in gomma Silwa.

Questo prodotto, gonfiandosi all'interno degli stampi, crea una schiuma morbida, con una pelle finemente microforellata, con un'ottima lettura del dettaglio e dei particolari.

Idropol Expfoam 235 è il prodotto ideale per replicare elementi architettonici, sovrapposte, fregi decorativi in bassorilievo, muri con mattoni e pietre a vista, statue, capitelli, cornicioni con decorazioni a sbalzo.

Il realismo dei manufatti ottenuti è sorprendente, le statue, le colonne, gli architravi sembreranno assolutamente veri e pesantissimi, in realtà saranno morbidi, autoportanti e leggerissimi.

Durante la fase di reazione, Idropol Expfoam 235 crea autonomamente una pelle a contatto di immagine fittamente microforellata, del tutto simile a quella dei manufatti in pietra od in cemento, con un dettaglio notevole anche di particolari minuti ed un aspetto di finissimo pietrisco.

Idropol Expfoam 235 si ottiene aggiungendo ad ogni 100 gr. del componente A, 80 gr. del componente B. La miscela deve essere eseguita con velocità ed energia; il composto ottenuto deve essere subito versato in stampi; se non si utilizzano quelli realizzati in gomma Silwa, i negativi andranno precedentemente cosparsi di distaccante Barrier applicato a pennello.

Idropol Expfoam 235 è un prodotto morbido, flessibile, molto resistente e leggero con il quale potremo anche realizzare tappeti da scena a simulazione di porfido, ciottolati, lastricati, strade romane; gli attori cammineranno su di un materiale silenziosissimo (calpestato non produce alcun rumore) e di grande impatto scenografico.

Idropol Expfoam 235 è precolorabile utilizzando i pigmenti Color In.

Le repliche realizzate possono essere decorate utilizzando sia vernici in Idropakolack 73 che comuni pitture da scena.

Su richiesta, per quantitativi, possiamo precolorare Idropol Expfoam 235 in qualsiasi colore della cartella Pantone.

Caratteristiche

Prodotto ad espansione

Precolorabile con Color In

Rapporto di espansione: ca. 1 / 12 volte

Rapporto:

100 gr. Comp. A + 80 gr. Comp B

Tempo di Miscela: ca. 10 sec.

Tempo di versamento: ca. 10 sec.

Tempo di catalisi: ca. 25 minuti.

Morbido e leggerissimo.

Autoportante

Flessibile

Gommoso

Pedonabile

Verniciabile con:

Vernici in Idropakolack 73

Pitture da scena

I tempi di lavorabilità sono riferiti a temperature ambientali ideali di circa 20°C.

Temperature (ed umidità) maggiori o minori possono variare i tempi di lavorabilità e di estrazione finale.

Istruzioni

Mescolare prima dell'uso sia il componente A che il componente B.

Prelevare le quantità necessarie PESANDO esattamente i rapporti.

Tappare i contenitori.

Precolorare se necessario, utilizzando Color In

Mescolare ad ogni 100 gr. del componente A, 80 gr. del componente B per circa 10 secondi

Versare subito dopo la miscela in modo da sfruttare la liquidità del composto ottenuto.

Utilizzare stampi in gomma Silwa o negativi rigidi in Diaspro Calk od in Microcalk (previo cospargimento di distaccante Barrier).

Estrarre la replica ottenuta dopo circa 25 - 30 minuti.

Decorare utilizzando vernici realizzate con Idropakolack 73

Foto

